



SOLUTIONS INNOVANTES

# CERAFIX

## MORTIER COLLE

FICHE TECHNIQUE / Révision novembre 2018

### DESCRIPTION

**CERAFIX** est un mortier colle amélioré de hautes performances destiné pour le collage des carreaux céramique, dalles de sols, faïences, pierres naturelles et mosaïques de formats courants pour des applications en intérieur.

### PROPRIETES

- Haute adhérence
- Excellence maniabilité
- Usage en vertical et horizontal
- Epaisseur de colle jusqu'à 10 mm
- Emission de poussière réduite

### MODE D'EMPLOI

Appliquer le **CERAFIX** sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse, puis régler l'épaisseur avec une spatule crantée.

- La surface du support doit être saine, propre sans traces d'huiles ou de laitance de ciment
- Etaler le produit avec une spatule dentelée sur une surface ne dépassant pas 2m<sup>2</sup>
- Pour les carreaux supérieurs à 30 X 30 cm, un double encollage doit être réalisé
- Joint entre carreaux préconisé > 1,5mm
- Temps d'ajustement des carreaux : 20 minutes
- Température d'emploi de 5 C° à 35 C°

### PRECAUTIONS

Ne pas appliquer sur :

- Enduits pelliculaires (peintures)
- Métaux
- Chape asphalte
- Panneaux bois, agglomérés de bois, caoutchouc, PVC, linoléum et dérivés
- Sols chauffants
- Des sous-couches soumises à des déformations continues, à des mouvements sensibles et à de fortes sollicitations mécaniques

Pour les applications sur des surfaces en plâtre ou anhydrite, ces dernières doivent subir un traitement préalable avec notre primaire d'accrochage NEOCEM NQ.

Pour plus d'informations concernant ce type d'application, nous vous conseillons de contacter notre service technique.

## CONDITIONNEMENT ET CONSOMMATION

**CERAFIX** doit être conservé dans un endroit sec et abrité.

- Sac de 25 kg – Palette de 40 sacs
- Couleur : blanc, gris
- Consommation : 2 à 5Kg/m<sup>2</sup> selon épaisseur

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Densité : 1630 kg/m<sup>3</sup>
- Mélange : 5,50 litres pour un sac de 25 Kg
- Adhérence initiale : ≥0,50 MPA

## VALIDITE DU PRODUIT

La validité du produit est de 12 mois, stocké à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine non ouvert.

## PRECAUTIONSD'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Internet [www.neoquim.dz](http://www.neoquim.dz)

## RAPPORT DE QUALITE

Tous les produits élaborés par NEOQUIM, sont certifiés conformes aux exigences des systèmes de gestion de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, réglementaires et administratives CEE relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses.



ش.ذ.م.م نيوكيم الجيري، برانسي 126 المنطقة الصناعية روية - الجزائر  
Sarl NEOQUIM Algérie Branci 126 zone industrielle Rouiba Alger.  
fax : + 213 (0)23 87 38 86  
E-mail : [contact@neoquim.dz](mailto:contact@neoquim.dz) / [www.neoquim.dz](http://www.neoquim.dz)



*L'information et les données contenues dans ce document sont fournies à titre de renseignement sur nos produits, sans responsabilité de notre part dans son application à chaque cas particulier.*