

# PROFEX NQ

## ENDUIT POUR FACADES EXTERIEURES

FICHE TECHNIQUE/Révision février 2022

### DESCRIPTION

**PROFEX NQ** est un enduit de façade en poudre contient des liants hydrauliques, destiné pour le lissage ou les réparations de différents types de murs : briques, béton, pierres, céramique...etc. Convient à l'intérieur et à l'extérieur des habitations.

### PROPRIETES

- Imperméable à l'eau.
- Adhère à plusieurs types de supports : briques, béton, pierre, céramique...etc.
- Résiste à l'humidité et aux moisissures.
- Maintient sa couleur dans différents conditions climatiques.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Sèche sans retrait.

### DOMAINE D'UTILISATION

**PROFEX NQ** est indiqué pour les utilisations suivantes :

- Application sur façades extérieures en parpaings, briques et béton cellulaire.
- Application manuelle et mécanique.
- Application pour lissage ou rebouchage.
- Application sur des supports intérieurs et extérieurs.

### MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre et dé poussiéré. Gâcher l'enduit en poudre avec de l'eau et malaxer jusqu'à obtenir d'une masse homogène.

Avant de passer au lissage, le support doit être bien préparé en éliminant les anciens revêtements de peinture non adhérents et en rebouchant les trous et fissures existants.

Ne pas appliquer le produit sur des supports gelés.

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : En poudre.
- Couleur : blanc cassé.
- Epaisseur d'application lissage: max 3 mm.
- Epaisseur d'application rebouchage: 30 mm
- Temps d'utilisation : 6 à 8 heures.
- Eau de gâchage : 5 à 6 litres/sac
- Température d'application : de +5 °C à +35°C
- Revêtement : 12 à 24 h (après séchage complet).

## CONDITIONNEMENT

Sac de 20 kg.

## CONSOMMATION

Consommation :

Pour le lissage : 2 à 3 kg/m<sup>2</sup> pour épaisseur une épaisseur de 3 mm.

Pour le rebouchage : 7 à 20 kg/m<sup>2</sup> pour épaisseur une épaisseur de 30 mm.

## VALIDITE DU PRODUIT

La validité du produit est de 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi sur notre site web :  
[www.neoquim.dz](http://www.neoquim.dz)

## RAPPORT DE QUALITE

Tous les produits élaborés par NEOQUIM, sont certifiés conformes aux exigences de système de gestion de qualité ISO 9001, R.D.255/2003 dispositions légales, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses.



ش.ذ.م.م نيوكييم الجيري، براנסי 126 المنطقة الصناعية رويبة - الجزائر  
Sarl **NEOQUIM** Algérie Branci 126 zone industrielle Rouiba Alger.  
fax : + 213 (0)23 87 38 86  
E-mail : [contact@neoquim.dz](mailto:contact@neoquim.dz) / [www.neoquim.dz](http://www.neoquim.dz)



L'information et les données contenues dans ce document sont fournies à titre de renseignement sur nos produits, sans responsabilité de notre part dans son application à chaque cas particulier.